

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE

Dimensioni Dimensions Dimensions	Risultato Result Résultat	
Lunghezza doghe Length Longueur	1219,2 mm (alla luce in the light à la lumière) ≤ 0,5 mm tolleranza tolerance tolérance	
Larghezza doghe Width Largeur	181,1 mm (alla luce in the light à la lumière) ≤ 0,2 mm tolleranza tolerance tolérance	
Spessore totale Thickness Épaisseur	5 mm (4+1 mm) ≤ 0,5 mm tolleranza tolerance tolérance	
Bisellatura Beveled edges Biseautage	Sì Microbisellatura Yes-Micro Bevel Oui Micro-chanfrein	
Stabilità dimensionale Dimensional stability Stabilité dimensionnelle	≤ 0,15%	
Spessore strato d'usura Wear layer thickness Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm	
Tolleranze Tolerance Tolérance		
Squadratura Squareness Façonnage	≤ 0,20 mm	
Linearità Straightness Linéarité	≤ 0,30 mm	
Planarità in lunghezza Flatness lengthwise Planéité en longueur	Concavo Concave Concave: ≤ 0,15% - Convesso Convex Convex: ≤ 0,20%	
Planarità in larghezza Flatness crosswise Planéité en largeur	Concavo Concave Concave: ≤ 0,50% - Convesso Convex Convex: ≤ 1,00%	
Apertura tra gli elementi Openings between elements Ouverture entre les éléments	Media Average Moyen: ≤ 0,15 mm - Max Max Max: ≤ 0,20 mm	
Altezza tra gli elementi Height between elements Hauteur entre éléments	Media Average Moyen: ≤ 0,10 mm - Max Max Max: ≤ 0,15 mm	
Tipologia di incastro Locking type Type d'emboîtement	Risultato Result Résultat	Norma Norm Norme
Sistema click Click system Système de clic	I4F DROP LOCK SYSTEM	---
Tenuta dell'incastro Locking strenght Tenue du joint	Lato corto Short side côté court: 1,5 kN/m; Lato lungo Long side côté long: 1 kN/m	EN 16511
Composizione Composition Composition	Risultato Result Résultat	Norma Norm Norme
Materassinofonoassorbente Sound absorbing mat Tapis insonorisant	IXPE 1 mm	---
Densità Density Densité	2000 g/cm ³	EN 16511
Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques	Risultato Result Résultat	Norma Norm Norme
Trattamento protezione raggi UV Surface treatment (UV) Traitement anti-UV	Sì Yes Oui	---
Reazione al fuoco Fire behavior Réaction au feu	BFL-s1	EN 13501-1
Impronta residua Residual indentation Empreinte résiduelle	≤ 0,01 mm	EN 16511
Rigonfiamento Thickness swelling Gonflement	Nessun rigonfiamento No swelling Pas de gonflement	EN 16511
Accumolo elettricità statica Electrostatic behavior Comportement électrostatique	Antistatico Antistatic Antistatic	EN 1815
Emissioni di Formaldeide Emission of Formaldehyde Émissions de formaldéhyde	Passato Passed Passé	CDPH
Classe di trasmiss. sonora Sound transmission class Classe de trans. sonore	STC 60	ASTM E90-09
Classe isolamento impatto Impact insulation class Classe d'isolation contre les chocs	IIC 62	ASTM E492-09
Riscaldamento a pavimento Floor heating system Chauffage par le sol	Appropriato Max 27°C Appropriate Max 27°C Approprié Max 27°C	---
TVOC	Passato ≤ 0,5 mg/m ³ Passed ≤ 0,5 mg/m ³ Passé ≤ 0,5 mg/m ³	TVOC
Resistenze Resistance Résistances	Risultato Result Résultat	Norma Norm Norme
Al raggi UV To UV ray Rayons UV	Nessun cambiamento No changes Aucun changement	ASTM F1515/EN ISO 105-802
Al piedini dei mobili To furniture legs Pieds de meubles	Nessun danno visibile No visible damage Aucun dommage visible	EN 16511
Alle sedie con ruote To chairs with castors Chaise à roulettes	Nessun cambiamento dopo No change after No changement après 25000 cicli cycles	ISO 4918
Alle macchie To stains Aux taches	Class 5 (nessun cambiamento) Class 5 (no change) Classe 5 (aucun changement)	EN 438-2
Al micrograffi To microscratching Aux micro rayures	MSR-A1 / MSR-B1	EN 16094 (Procedura A/B)
All'impatto To impact Aux chocs	≥ 1800 mm	EN 16511
Alle abrasioni (Metodo B) To Wear (Method B) À l'abrasion (Méthode B)	≥ 3000 cicli ≥ 3000 cycles ≥ 3000 cycles	EN 16511
Agli agenti chimici To chemicals Aux produits chimiques	Nessun cambiamento No changes Aucun changement	ASTM F925
Al calore To Thermal À la chaleur	Nessun cambiamento No changes Aucun changement 0,034(m2K)/W	ASTM F1514 / EN 12667
Allo scivolamento To slip Au glissement	DS	EN 13893
Al rumori d'impatto To impact noise Aux bruits d'impact	21 dB	EN ISO 717-2
Composizione Composition Composition	Risultato Result Résultat	Norma Norm Norme
Classe di utilizzo Usage classification Lunghezza doghe	Classe 23 res./33 comm.	EN 16511