

NOVO

70% polveri di marmo - 30% polimeri
70% stone powder - 30% polymers
70% poudres de marbre - 30% polymères

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE

Dimensioni Dimensions Dimensions	Risultato Result Résultat		
	QUERCIA XL 22,86 x 149,3 cm	MARMO CEMENTO 30,5 x 91,5 cm	
Larghezza doghe Width Largeur (alla luce in the light à la lumière) ≤ 0,5 mm tolleranza tolerance tolérance	228 mm	305	
Lunghezza doghe Length Longueur (alla luce in the light à la lumière) ≤ 0,2 mm tolleranza tolerance tolérance	1493 mm	915 mm	
Spessore totale Thickness Épaisseur ≤0,5 mm tolleranza tolerance tolérance	7 mm (5,5+1,5 mm)	5 mm (4+1 mm)	
Spessore strato d'usura Wear layer thickness Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm	0,55 mm	

Tipologia di incastro Locking type Type d'emboîtement	Risultato Result Résultat		Norma Norm Norme
Sistema click Click system Système de clic	I4F DROP LOCK SYSTEM		---

Composizione Composition Composition	Risultato Result Résultat		Norma Norm Norme
Materassinofonoassorbente Sound absorbing mat Tapis insonorisant (IXPE)	22,86 x 149,3 cm 1,5 mm	30,5 x 91,5 cm 1 mm	---

Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques	Risultato Result Résultat		Norma Norm Norme
Trattamento protezione raggi UV Surface treatment (UV) Traitement anti-UV	SI Yes Oui		---
Reazione al fuoco Fire behavior Réaction au feu	BFL-s1		EN 13501-1
Emissioni di Formaldeide Emission of Formaldehyde Émissions de formaldéhyde	Passato Passed Passé		CDPH
Classe di transmiss. sonora Sound transmission class Classe de trans. sonore	STC 72		ASTM E90-09
Classe isolamento impatto Impact insulation class Classe d'isolation contre les chocs	IIC 73		ASTM E492-09
Riscaldamento a pavimento Floor heating system Chauffage par le sol	Appropriato Max 27°C Appropriate Max 27°C Approprié Max 27°C		---
TVOC	Passato ≤ 0,1 mg/m³ Passed ≤ 0,5 mg/m³ Passé ≤ 0,5 mg/m³		TVOC

Resistenze Resistance Résistances	Risultato Result Résultat		Norma Norm Norme
Raggi UV UV ray Rayons UV	Nessun cambiamento No changes Aucun changement		ASTM F1515/EN ISO 105-802
Alle macchie To stain resistance Aux taches	Class 5 (nessun cambiamento) Class 5 (no change) Classe 5 (aucun changement)		EN 438-2
Ai micrograffi To microscratching Aux micro rayures	MSR-A1 / MSR-B1		EN 16094 (Procedura A/B)
All'impatto Impact Aux chocs	≥ 1800 mm		EN 16511
Agli agenti chimici To chemicals Aux produits chimiques	Nessun cambiamento No changes Aucun changement		ASTM F925
Al calore Thermal À la chaleur	Nessun cambiamento No changes Aucun changement 0,034(m2K)/W		ASTM F1514 / EN 12667
Allo scivolamento To slip Au glissement	DS/R10		EN 13893
Ai rumori d'impatto Impact noise Aux bruits d'impact	22,86 x 149,3 cm 22 db	30,5 x 91,5 cm 19 db	EN ISO 717-2

Composizione Composition Composition	Risultato Result Résultat		Norma Norm Norme
Classe di utilizzo Usage classification Lunghezza doghe	Classe 23 Res. / 33 Comm.		EN 16511

PACKAGING

FORMATO SIZE DIMENSION	pezzo piece pièce		scatola box boîte			pallet pallet pallet		
	m²	Kg	pezzi piece pièce	m²	Kg	scatole box boîte	m²	Kg
22,86 x 149,3 cm	0,342	3,9	6	2,052	23,2	48	98,496	1,140
30,5 x 91,5 cm	0,279	2,3	8	2,23	18,5	52	115,96	992

